

## Vertailutaulukot

### Vertailu Hammerglass® ja laminoitu lasin välillä

Hammerglass-lasituksella saavutetaan ajankohtainen suojausluokka, ohuemmalla ja kevyemmällä materiaalipaksuudella, laminoituun lasiin verrattuna.

Luokka	Laminoitu lasi Paksuus (mm)	Laminoitu lasi Paino (kg/m <sup>2</sup> )	Hammerglass Paksuus (mm)	Hammerglass Paino (kg/m <sup>2</sup> )
P4A	10	22	4	4,8
P5A	10	23	6	7,2
P6B	12/15	30/38	6	7,2
P7B	19	42	6	7,2
P8B	21/24	43/54	8/10	9,6/12,0
BR4-NS EN 1063 Luodinkestävä	47	118	23	54,0
BR6-NS EN 1063 Luodinkestävä	63	159	39	90,0